

Bandes Isover TF

L'isolant coupe-feu pour les parois isolées en PSE

UNE MISE EN ŒUVRE EN TOUTE SÉRÉNITÉ

- Un isolant incombustible avec un classement feu A1, qui permet de limiter la propagation du feu par la façade

✓ BANDES RIGIDES DE LAINE DE ROCHE NU



Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	λD	0,038	W/(m.K)
Résistance à la compression	CS(10/Y)	40	kPa
Résistance à la traction perpendiculaire aux faces	TR	10	kPa
Tolérance d'épaisseur	d	T5	
Réaction au feu	Euroclasse	A1	
Stabilité dimensionnelle	DS (70,90)	< 1	%
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m² en 24 h
Absorption d'eau à long terme	WL (P)	< 3	kg/m²
Transmission de la vapeur d'eau	MU	1	

Isolant thermique certifié :
17/018/1306
Déclaration des performances (DoP) :
0001-26



Références & conditionnement

RÉF.	R _D	EP.	LON.	LARG.	COND.			CAMION		DISPO.
Isover	m².K/W	mm	m	m	bde/colis	colis/pal	m²/pal	p./cam.	m²/cam.	
69263	5,25	200	1,20	0,20	2	15	7,20	44	316,80	B
69265	4,70	180	1,20	0,20	2	18	8,64	44	380,16	B
69266	4,20	160	1,20	0,20	2	18	8,64	44	380,16	A
12409	3,90	150	1,20	0,20	2	18	8,64	44	380,16	C
69267	3,65	140	1,20	0,20	2	18	8,64	44	380,16	A
69268	3,15	120	1,20	0,20	4	12	11,52	44	506,88	B
69269	2,60	100	1,20	0,20	4	15	14,40	44	633,60	B
14350	3,10	80	1,20	0,20	6	12	17,28	44	760,32	C

Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.
B, produit disponible sur fabrication.
C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Forme de conditionnement :

Les bandes Isover TF doivent être stockés à l'abri des chocs et des intempéries. Aucun panneau ou bande ne devra être utilisé avant un séchage complet s'il est humidifié dans son épaisseur. L'application des différentes couches d'enduits doit se faire conformément aux recommandations du/des fournisseur(s) d'enduits et sur un panneau ou bande d'isolant sèche.



MURS PAR L'EXTÉRIEUR