



Cladipan 32

La solution en panneau pour l'isolation thermo-acoustique des bardages métalliques

LA RÉFÉRENCE POUR L'ISOLATION DES BARDAGES MÉTALLIQUES

- › Une seule référence pour tous profils de lèvres
- › Différents formats correspondant à toutes les largeurs de plateaux

UNE MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE, AVEC LE SYSTÈME CLADISOL SOUS AVIS TECHNIQUE

- › Réduction des ponts thermiques grâce à la mise en œuvre couplée Cladipan/vis entretoise

SEMI-RIGIDITÉ ET TENUE MÉCANIQUE

- › Manipulation aisée par une seule personne grâce à la semi-rigidité du panneau

Bon à savoir : le Cladipan existe en rouleau également (lambda 35).



✓ PANNEAU EN LAINE DE VERRE SEMI-RIGIDE REVÊTU D'UN VOILE DE VERRE SUR UNE FACE ET DOTÉ D'UNE INCISION LATÉRALE POUR MISE EN ŒUVRE SUR LES PLATEAUX DE BARDAGE

Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	λ_D	0,032	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T3	
Réaction au feu	Euroclasse	A2-s1,d0	
Absorption d'eau à court terme	WS	<1	kg/m² en 24 h
Transmission de la vapeur d'eau	MU	1	
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	15	kPa.s/m²

Références & conditionnement

RÉF.	R _D	EP.	LON.	LARG.	COND.					DISPO.
Isover	m².K/W	mm	m	m	pnx/colis	colis/pal	m²/colis	pnx/pal	m²/pal	
68176*	6,50	210	1,35	0,605	3	20	2,45	60	49	B
68174*	5,90	190	1,35	0,605	3	20	2,45	60	49	B
86199	4,70	150	1,50	0,505	3	12	2,27	36	27,27	A
86210	4,70	150	1,50	0,405	3	15	1,82	45	27,34	A
86211	4,70	150	1,50	0,455	3	15	2,04	45	30,72	C
73859	4,10	130	1,50	0,505	4	12	3,03	48	36,36	A
73858	4,10	130	1,50	0,455	4	15	2,73	60	40,95	A
73857	4,10	130	1,50	0,405	4	15	2,43	60	36,45	A
73863	3,45	110	1,50	0,505	5	12	3,78	60	45,45	B
73862	3,45	110	1,50	0,455	5	15	3,41	75	51,19	A
73861	3,45	110	1,50	0,405	5	15	3,03	75	45,57	A
73866	2,80	90	1,50	0,455	6	15	4,09	90	61,42	B

*Panneaux sans incision et sans voile. Classement feu A1. Certificat Acermi n°02/018/098

Isolant thermique certifié :
06/018/428
Déclaration des performances (DoP) :
0001-33
Avis Technique :
2/15-1711



Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.
B, produit disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement :

Les panneaux Cladipan 32 sont conditionnés sous films polyéthylène rétractés et livrés sur palettes bois.

Conditions de stockage :

Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur sur un site peu exposé aux intempéries, sous réserve de conditions de vent moyen et du bon état du film de protection.