

Cladirol 35

La solution en rouleau pour l'isolation thermo-acoustique des bardages métalliques

L'ALTERNATIVE ÉCONOMIQUE EN ROULEAU

- › Une seule référence pour tous profils de lèvres
- › Conditionnement en rouleaux pour un faible encombrement sur chantier
- › Différents formats correspondant à toutes les largeurs de plateaux

UNE MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE, AVEC LE SYSTÈME CLADISOL SOUS AVIS TECHNIQUE

- › Réduction des ponts thermiques grâce à la mise en œuvre couplée Cladipan/vis entretoise

✓ **PANNEAU À DÉROULER**
EN LAINE DE VERRE SEMI-RIGIDE
REVÊTU D'UN VOILE DE VERRE
SUR UNE FACE ET DOTÉ D'UNE
INCISION LATÉRALE POUR MISE
EN ŒUVRE SUR LES PLATEAUX
DE BARDAGE



Bon à savoir : le Cladirol existe en panneau également (lambda 32).



Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	λD	0,035	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T3	
Réaction au feu	Euroclasse	A1	
Absorption d'eau à court terme	WS	<1	kg/m ² en 24 h
Transmission de la vapeur d'eau	MU	1	
Absorption d'eau à long terme	WL (P)	<3	kg/m
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	7	kPa.s/m ²

Isolant thermique certifié :
08/018/542
Déclaration des performances (DoP) :
0001-32
Avis Technique :
2/15-1711



Références & conditionnement

RÉF.	R _D	EP.	LON.	LARG.	COND.						DISPO.
Isover	m ² .K/W	mm	m	m	rlx/ colis	colis/ pal	m ² / colis	rlx/ pal	m ² / rlx	m ² / pal	
64676	4,25	150	3,80	0,505	2	30	3,838	60	1,92	115,14	A
64670	4,25	150	3,80	0,405	3	30	4,617	90	1,54	138,51	A
84802	3,70	130	4,50	0,505	2	30	4,545	60	2,27	136,38	A
84801	3,70	130	4,50	0,455	2	30	4,095	60	2,05	122,88	B
84800	3,70	130	4,50	0,405	3	30	5,468	90	1,82	164,07	A
84789	3,10	110	4,50	0,505	2	30	4,545	60	2,27	136,38	A
84788	3,10	110	4,50	0,455	2	30	4,095	60	2,05	122,88	A
84787	3,10	110	4,50	0,405	3	30	5,468	90	1,82	164,07	A

Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.
B, produit disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement :

Les panneaux roulés de Cladirol 35 sont comprimés puis conditionnés sous film polyéthylène retracté et livrés sur palettes bois banderolées.

Conditions de stockage :

Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur sur un site peu exposé aux intempéries, sous réserve de conditions de vent moyen et du bon état du film de protection.