



Produits

COMBLES PERDUS



✓ LAINE
DE VERRE
DE COULEUR
BLANCHE
EN FLOCONS

Bon à savoir : une solution complète,
clé en main, avec les machines et le kit chantier
à découvrir p. 34.



Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Réaction au feu	Euroclasse	A1	
Tassement	S	1	
Conductivité thermique	λ_D	0,046	W/(m.K)

Isolant thermique certifié :

07/D/18/474

Déclaration des performances (DoP) :

0001-39

Avis Technique :

DTA 20/19-415_V2

DTA n° 20/14-335_V1 Vario®/Vario® Xtra et Stopvap/
Stopvap90 application toiture



Référence & conditionnement

RÉF.		COND.		DISPO.
Isover	sac/pal	kg/sac	kg/pal	
84679	36	17,3	622,80	A

Aides financières :

Trois niveaux
permettent
d'accéder à des
aides financières
et fiscales, plus de
détails p. 11

Niveau 3
Niveau 2
Niveau 1

Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.

Forme de conditionnement :

Les sacs sont livrés sur palettes bois.

Comblissimo

La laine de verre à souffler tout confort,
pour soufflage mécanique

CONFORT DE POSE EXCEPTIONNEL

- › Des flocons de qualité générant très peu de poussière et aucune irritation
- › Pas d'effet statique : les flocons ne collent pas à la peau, ni aux charpentes

UN CHANTIER RENTABLE

- › Laine imputrescible sans liant, au toucher agréable
- › Un chantier rapide grâce à l'excellent pouvoir couvrant de la laine Comblissimo
- › Une épaisseur homogène, stable et durable grâce à la fluidité du soufflage
- › Une manutention réduite et une productivité accrue grâce à la très forte compression du produit

LA LAINE COMBLISSIMO, L'IDÉAL EN SOUFFLAGE

- › $R = 10 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$ en 465 mm d'épaisseur
- › Faible poids rapporté sur le plafond : une résistance thermique élevée, sans renforcer la structure
- › Un système conforme aux exigences du DTU 45.11 et du DTA Comblissimo 20/19-415_V2
- › Un intérieur sain avec un produit A+, le meilleur classement de l'étiquetage sanitaire

RÉACTION AU FEU

- › Laine incombustible, classée A1

R_D	ÉPAISSEUR MINIMALE À INSTALLER	POUVOIR COUVRANT MINIMAL	NOMBRE MINIMAL DE SACS
$\text{m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$	mm	kg / m^2	pour 100 m^2
14,00	655	7,50	43,2
13,50	630	7,30	41,6
13,00	605	7,00	40,1
12,50	585	6,70	38,6
12,00	560	6,50	37,0
11,50	535	6,20	35,5
11,00	515	5,90	33,9
10,50	490	5,70	32,4
10,00	465	5,00	30,8
9,50	445	5,10	29,3
9,00	420	4,90	27,8
8,50	395	4,60	26,2
8,00	375	4,30	24,7
7,50	350	4,10	23,1
7,00	330	3,80	21,6
6,50	305	3,50	20,0
6,00	280	3,30	18,5
5,50	260	3,00	17,0
5,00	235	2,70	15,4