



✓ PANNEAU RÉSILIENT
EN LAINE DE VERRE

Domisol LV

L'isolation acoustique qui résiste
aux **charges lourdes**

HAUTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE

- Pour des charges d'exploitation inférieures ou égales à 200 kg/m²

EXCELLENTE PERFORMANCE ACOUSTIQUE GARANTIE

- Gain de 25 dB à minima pour les bruits de chocs
- Affaiblissement acoustique de 5 à 10 dB

COMPATIBLE AVEC LES PLANCHERS CHAUFFANTS

- Un système conforme aux normes du DTU 52.10 et DTU 26.2

Bon à savoir : La surface du panneau sert de pré traçage et de guide de pose pour les réseaux des planchers chauffants



Caractéristiques

	CODE	NIVEAU
Conductivité thermique	λ_D	0,032 W(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T6
Réaction au feu	Euroclasse	A2-s1,d0
Fluage en compression		CC (1,5/1,3/10)5
Transmission à la vapeur d'eau	MU	1
Classification chape flottante		SC2b ₃ ACh
Épaisseur, d _L		12 mm 15 mm
Raideur dynamique		SD 20 SD 19
Résistivité au passage de l'air		AFr40 AFr42
Isolation aux bruits de chocs*		ΔL_w : 25 dB ΔL_w : 29 dB

*Essais normalisés sur dalle de béton armé 140 mm.

Références & conditionnement

RÉF.	R _D	EP.	LON.	LARG.	COND.			DISPO.
ISOVER	m ² .K/W	mm	m	m	pnx/ paquet	paquets/ pal	m ² / pnx	m ² / pal
72979	0,35	12	1,20	0,60	25	16	0,72	288,00
72980	0,45	15	1,20	0,60	20	16	0,72	230,40

Isolant thermique certifié :
04/018/382
Déclaration
des performances (DoP) :
0001-23



Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.

Forme de conditionnement :

Les panneaux sont comprimés puis conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

Conditions de stockage :

Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur, sous réserve des conditions de vent et sous réserve d'un film de protection en bon état et sur un site peu exposé aux intempéries permettant l'évacuation des eaux de pluie. Gerbage 1 sur 1.