

Epsitoit 20

Isolation des toitures terrasses béton

UNE SEULE COUCHE SUFFIT

- › Fortes épaisseurs
- › Panneaux légers faciles à manipuler
- › Isolant résistant à la compression

POSES MULTIPLES

- › Collage à froid, fixation mécanique, pose libre sous protection lourde
- › Compatible avec les revêtements d'étanchéité adhésifs
- › Compatible pour les terrasses végétalisées



Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	λ_D	0,036	W/(m.K)
Résistance à la compression	CS(10)	> 100	kPa
Réaction au feu	Euroclasse	E	
Masse volumique		20(-1/+2)	kg/m ³
Stabilité dimensionnelle	UEAtc	< 4	mm/m
Classe de compressibilité	UEAtc	B	sous 20 kPa à 80°C
	UEAtc	C	sous 40 kPa à 60°C

Isolant thermique certifié :
06/018/411

Déclaration des performances (DoP) :
0004-01

Avis Technique :
5/12-2321



Références & conditionnement

RÉF.	R _D	EP.	LON.	LARG.	COND.				DISPO.
Isover	m ² .K/W	mm	m	m	pnx/ paquet	paquets/ pal	m ² / colis	m ² / pal	
84241	7,05	250	1,20	0,50	4	4	2,40	9,60	C
84240	6,75	240	1,20	0,50	4	4	2,40	9,60	C
84239	6,45	230	1,20	0,50	4	4	2,40	9,60	C
84238	6,20	220	1,20	0,50	4	4	2,40	9,60	C
84237	5,90	210	1,20	0,50	4	4	2,40	9,60	C
84236	5,60	200	1,20	0,50	6	4	3,60	14,40	C
84235	5,35	190	1,20	0,50	6	4	3,60	14,40	C
84233	5,05	180	1,20	0,50	6	4	3,60	14,40	C
84222	4,80	170	1,20	0,50	6	4	3,60	14,40	C
84221	4,50	160	1,20	0,50	6	4	3,60	14,40	C
73831	4,20	150	1,20	0,50	8	4	4,80	19,20	C
73830	3,95	140	1,20	0,50	8	4	4,80	19,20	C
73829	3,65	130	1,20	0,50	8	4	4,80	19,20	C
73827	3,35	120	1,20	0,50	10	4	6,00	24,00	C
73826	3,10	110	1,20	0,50	10	4	6,00	24,00	C
73825	2,80	100	1,20	0,50	12	4	7,20	28,80	C
73824	2,50	90	1,20	0,50	12	4	7,20	28,80	C
73823	2,25	80	1,20	0,50	14	4	8,40	33,60	C
73822	1,95	70	1,20	0,50	16	4	9,60	38,40	C
73821	1,65	60	1,20	0,50	20	4	12,00	48,00	C
73820	1,40	50	1,20	0,50	24	4	14,40	57,60	C

**Épaisseurs intermédiaires,
et jusqu'à 400 mm, disponibles :**

Nous consulter.

Disponibilité :

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Forme de conditionnement :

Les panneaux Epsitoit 20 sont conditionnés en colis sous film polyéthylène. Ils sont regroupés par 4 afin de former une fausse palette. Des cales solidaires du premier colis permettent la manutention par chariot élévateur.

Conditions de stockage :

Les palettes doivent être stockées à l'intérieur. Le stockage temporaire sur chantier des panneaux dans leur emballage d'origine en bon état est autorisé sous réserve de conditions de vent favorables. Gerbage intérieur : 1 sur 1. Gerbage interdit dans le cas d'un stockage extérieur temporaire.