

✓ PANNEAU EN LAINE
DE VERRE NU



Bon à savoir : compatible aux systèmes OPTIMA et Optimax Habito®.



Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	λ D	0,032	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T3	
Réaction au feu	Euroclasse	A1	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ² en 24 h
Transmission de la vapeur d'eau	MU	1	
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	15	kPa.s/m ²

Références & conditionnement

	RÉF.	R _D	EP.	LON.	LARG.	COND.		DISPO.	
	Isover	m ² .K/W	mm	m	m	pnx/ paquet	paquets/ pal	m ² / paquet	m ² / pal
Max	85743	5,00	160	1,35	0,60	5	16	4,05	64,80
Max	85742	4,35	140	1,35	0,60	5	16	4,05	64,80
Mix	85741	3,75	120	1,35	0,60	5	20	4,05	81,00
Mix	73517	3,15	100	1,35	0,60	8	16	6,48	103,68
	71714	1,85	60	1,35	0,60	12	16	9,72	155,52
	66020	1,40	45	1,35	0,60	15	20	12,15	243,00

GR 32 nu

L'incontournable GR 32 sans revêtement

SOUPLE ET RIGIDE À LA FOIS !

- › Comme le GR 32 revêtu kraft, le panneau tient debout tout seul grâce à son excellente tenue mécanique, pour une manipulation aisée par une seule personne
- › La laine souple reprend parfaitement son épaisseur après ouverture, pour assurer un bon calfeutrement entre le mur et le parement, du sol au plafond ! Elle évite les ponts thermiques
- › Le panneau s'adapte à tous les murs, même aux plus irréguliers
- › Panneau conçu pour s'intégrer parfaitement au système OPTIMA

PERFORMANCES THERMIQUES DE HAUT NIVEAU

- › Une conductivité thermique de 0,032 W/(m.K)
- › Performances acoustiques garanties : gain de 12 à 26 dB par rapport à la paroi non isolée dans le cadre d'une mise en œuvre avec le système OPTIMA

INCOMBUSTIBLE

- › Excellente réaction au feu avec son classement A1

Isolant thermique certifié :
02/018/098

Déclaration des performances (DoP) :
0001-11

Avis Technique :
9/11-946_V2



MURS PAR
L'INTÉRIEUR

Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.
B, produit disponible sur fabrication.

Mix & Max Grenelle :

Produit de la gamme **Max Grenelle**
Produit de la gamme **Mix Grenelle**

Forme de conditionnement :

Les panneaux sont comprimés puis conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.