



Produits

MURS PAR L'INTÉRIEUR

- ✓ ROULEAU SEMI-RIGIDE
EN LAINE DE VERRE
À DÉROULER REVÊTU
D'UN SURFAÇAGE KRAFT
ALUMINISÉ
SUR UNE FACE



GR 32 roulé revêtu kraft alu

Le rouleau **haute finition esthétique**

CONFORT DE POSE ET FINITION ESTHÉTIQUE DE LA PAROI

- ▶ Comme le GR 32 roulé revêtu kraft, le rouleau tient debout tout seul grâce à son excellente tenue mécanique, pour une manipulation aisée par une seule personne
- ▶ La laine souple reprend parfaitement son épaisseur après ouverture, pour assurer un bon calfeutrement entre le mur et le parement, du sol au plafond ! Elle évite les ponts thermiques
- ▶ Le rouleau s'adapte à tous les murs, même aux plus irréguliers
- ▶ Il est dimensionné à hauteur d'étage, pour simplifier la pose et la découpe
- ▶ Rouleau conçu pour s'intégrer parfaitement au système OPTIMA

PERFORMANCES THERMIQUES DE HAUT NIVEAU

- ▶ Une conductivité thermique de 0,032 W/(m.K)
- ▶ Performances acoustiques garanties : gain de 12 à 26 dB par rapport à la paroi non isolée dans le cadre d'une mise en œuvre avec le système OPTIMA

Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	λ_D	0,032	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T3	
Réaction au feu	Euroclasse	F	
Absorption d'eau à court terme	WS	<1	kg/m ² en 24 h
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	15	kPa.s/m ²

Références & conditionnement

	RÉF.	R _D	EP.	LON.	LARG.	COND.	DISPO.
	Isover	m ² .K/W	mm	m	m	rlx/pal	m ² /rlx m ² /pal
Mix	73514	3,15	100	5,40	1,20	12	6,48 77,76 A

Isolant thermique certifié :

02/018/100

Déclaration des performances (DoP) :

0001-13

Avis Technique :

9/11-946_V2



Mix & Max Grenelle :

Produit de la gamme **Mix Grenelle**

Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.

Forme de conditionnement :

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.