

Isafaçade Noir 35R

Le rouleau isolant invisible teinté dans la masse, pour une finition esthétique parfaite, idéale pour les bardages ajourés ou translucides

MISE EN ŒUVRE RAPIDE ET TOUT CONFORT

- › Bonne tenue mécanique pour une manipulation aisée par une seule personne
- › Isolant roulé, pour une mise en œuvre rapide

PERFORMANCES THERMIQUES ET ACOUSTIQUES

- › Effets nuagés par transparence évités, y compris dans les points singuliers et découpes
- › Confort thermique en hiver comme en été

TRÈS FAIBLE MASSE COMBUSTIBLE RAPPORTÉE SUR LA FAÇADE

✓ ROULEAU EN LAINE DE VERRE SEMI-RIGIDE REVÊTU D'UN VOILE CONFORT NOIR



Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	λ_D	0,035	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T3	
Réaction au feu	Euroclasse	A2-s1,d0	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ² en 24 h
Transmission de la vapeur d'eau	MU	1	
Absorption d'eau à long terme	WL (P)	< 3	kg/m
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	7	kPa.s/m ²

Isolant thermique certifié :
03/018/324

Déclaration des performances (DoP) :
0001-16



Références & conditionnement

	RÉF.	R _D	EP.	LON.	LARG.	COND.				DISPO.
	Isover	m ² .K/W	mm	m	m	rlx/ colis	rlx/ pal	m ² / rlx	m ² / pal	
Max	83106	4,00	140	5,50	0,60	2	24	3,30	79,20	A
Mix	83064	3,40	120	6,50	0,60	2	24	3,90	93,60	B
Mix	83065	2,85	100	8,00	0,60	2	24	4,80	115,20	B
	83066	2,10	75	10,50	0,60	2	24	6,30	151,20	B

Mix & Max Grenelle :

- Produit de la gamme **Max Grenelle**
- Produit de la gamme **Mix Grenelle**

Disponibilité :

- A, produit disponible sur stock.
- B, produit disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement :

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.



MURS PAR L'EXTÉRIEUR