

Jackodur® KF 300 Gefiniert GL

Pour l'isolation des **soubassements**

✓ PANNEAU EN POLYSTYRÈNE
EXTRUDÉ AUX BORDS DROITS
ET SURFACE GAUFRÉE



JACKODUR®

ISOLANT INSENSIBLE À L'EAU

› Résiste à l'humidité et à la compression (300 kPa)

SURFACE GAUFRÉE IDÉALE EN SUPPORT D'ENDUIT

› Adhérence renforcée
› Un isolant léger, facile à manipuler

Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	λ_D	0,034/0,035	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T1	
Résistance à la compression	CS(10/Y)	300	kPa
Réaction au feu	Euroclasse	E	
Absorption d'eau à long terme	WL(P)	<3	kg/m²

Isolant thermique certifié :
03/074/265



Références & conditionnement

RÉF.	R _D	EP.	LON.	LARG.	COND.			DISPO.	
Isover	m².K/W	mm	m	m	pnx/paquet	paquets/pal	m²/pnx	m²/pal	
12036	8,85	320	1,25	0,60	1	0,75	0,75	31,50	C
16998	8,30	300	1,25	0,60	1	0,75	0,75	31,50	C
12032	7,75	280	1,25	0,60	2	1,50	0,75	15,00	C
12030	7,20	260	1,25	0,60	2	1,50	0,75	15,00	C
16989	6,65	240	1,25	0,60	2	1,50	0,75	15,00	C
16988	6,10	220	1,25	0,60	2	1,50	0,75	18,00	C
12012	5,55	200	1,25	0,60	2	1,50	0,75	18,00	C
12007	5,10	180	1,25	0,60	2	1,50	0,75	21,00	C
12005	4,55	160	1,25	0,60	3	2,25	0,75	22,50	C
16986	4,00	140	1,25	0,60	3	2,25	0,75	27,00	C
16985	3,40	120	1,25	0,60	3	2,25	0,75	31,50	C
16997	2,85	100	1,25	0,60	4	3,00	0,75	36,00	C
16984	2,25	80	1,25	0,60	5	3,75	0,75	45,00	C
16996	1,75	60	1,25	0,60	7	5,25	0,75	63,00	C
16995	1,45	50	1,25	0,60	8	6,00	0,75	72,00	C
16993	1,15	40	1,25	0,60	10	7,50	0,75	90,00	C
16983	0,85	30	1,25	0,60	14	10,50	0,75	126,00	C
16961	0,55	20	1,25	0,60	20	15,00	0,75	180,00	C

Disponibilité :

C, produit disponible sur fabrication
avec un minimum de commande.

Forme de conditionnement :

Les panneaux de polystyrène extrudé
sont conditionnés en colis filmés
sur palettes filmées.



SOLS ET
PLANCHERS