



Produits SOLS ET PLANCHERS

- ✓ PANNEAU
EN POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ
AUX BORDS
FEUILLURE ALTERNÉE
(FEUILLURES DE 15 MM) ET
SURFACE LISSE



JACKODUR®

Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	λ_D	0,034/0,035	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T1	
Résistance à la compression	CS(10/Y)	300	kPa
Réaction au feu	Euroclasse	E	
Absorption d'eau à long terme	WL(P)	<3	kg/m ²

Références & conditionnement

RÉF.	R _D	EP.	LON.	LARG.	COND.				DISPO.
Isover	m².K/W	mm	m	m	pnx/paquet	paquets/pal	m²/pnx	m²/pal	
16681	8,85	320	1,25	0,60	1	16	0,75	12,00	C
16676	8,30	300	1,25	0,60	1	18	0,75	13,50	C
16677	7,75	280	1,25	0,60	2	10	0,75	15,00	C
16658	7,20	260	1,25	0,60	2	10	0,75	15,00	C
16669	6,65	240	1,25	0,60	2	10	0,75	15,00	B
16659	6,10	220	1,25	0,60	2	12	0,75	18,00	B
16682	5,55	200	1,25	0,60	2	12	0,75	18,00	B
16668	5,10	180	1,25	0,60	2	14	0,75	21,00	B
16675	4,55	160	1,25	0,60	3	10	0,75	22,50	B
16657	4,00	140	1,25	0,60	3	12	0,75	27,00	B
16674	3,40	120	1,25	0,60	3	14	0,75	31,50	A
16680	2,85	100	1,25	0,60	4	12	0,75	36,00	A
16679	2,25	80	1,25	0,60	5	12	0,75	45,00	A
16678	1,75	60	1,25	0,60	7	12	0,75	63,00	A
16683	1,45	50	1,25	0,60	8	12	0,75	72,00	A
16690	1,15	40	1,25	0,60	10	12	0,75	90,00	A
16664	0,85	30	1,25	0,60	14	12	0,75	126,00	A
16700*	0,55	20	1,25	0,60	20	12	0,75	180,00	A

Jackodur® KF 300 Standard SF

Best seller - Le produit XPS à avoir en stock.
Le bon rapport performance/investissement

PANNEAU POLYVALENT

- ▶ Isolant pour l'isolation des sols et l'isolation thermique inversée en toiture

MISE EN ŒUVRE SIMPLE GRÂCE AUX BORDS FEUILLURÉS

- ▶ La finition feuillure alternée réduit les ponts thermiques

LE BON RAPPORT PERFORMANCE ET INVESTISSEMENT

- ▶ Performances thermiques garanties avec une conductivité thermique de 0,034/0,035 W/(m.K)
- ▶ Isolant résistant à la compression (300 kPa) et à l'humidité
- ▶ La mise en œuvre en isolation thermique inversée sous protection lourde sous Avis Technique n°5/15-2454

Bon à savoir : c'est le panneau polyvalent utilisable en sols, mais aussi en sarking et toitures terrasses.



Isolant thermique certifié :
03/074/261



Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.
B, produit disponible sur fabrication
C, produit disponible sur fabrication avec un minimum de commande.

Forme de conditionnement :

Les panneaux de polystyrène extrudé sont conditionnés en colis filmés sur palettes filmées.

*Bords droits (GL)