

Jackodur® KF 500 Standard SF

L'isolation résistant aux **charges très lourdes**

MÉCANIQUE RENFORCÉE

- › La haute résistance des panneaux à la compression (500 kPa) permet le passage de véhicules légers
- › Isolant résistant à la compression et à l'humidité

MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE

- › Une mise en œuvre simple grâce aux bords feuillurés
- › Un isolant léger, facile à manipuler

UN OUVRAGE DANS LA SÉRÉNITÉ

- › La mise en œuvre en isolation thermique inversée sous protection lourde sous Avis Technique n°5/16-2528

✓ PANNEAU
EN POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ
AUX BORDS FEUILLURE ALTERNÉE
(FEUILLURES DE 15 MM
ET 30 MM À PARTIR
DE 260 MM D'ÉPAISSEUR)
ET SURFACE LISSE



JACKODUR®

Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	λ_D	0,034/0,035	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T1	
Résistance à la compression	CS(10/Y)	500	kPa
Réaction au feu	Euroclasse	E	
Absorption d'eau à long terme	WL(P)	<3	kg/m²

Isolant thermique certifié :
07/074/463/13



Références & conditionnement

RÉF.	R _p	EP.	LON.	LARG.	COND.				DISPO.
Isover	m².K/W	mm	m	m	pnx/ paquet	paquets/ pal	m²/ pnx	m²/ pal	
16709	5,10	180	1,25	0,60	2	1,50	0,75	28	C
16730	4,55	160	1,25	0,60	3	2,25	0,75	30	B
16732	4,00	140	1,25	0,60	3	2,25	0,75	36	C
16711	3,40	120	1,25	0,60	3	2,25	0,75	42	B
16740	2,85	100	1,25	0,60	4	3,00	0,75	48	B
16726	2,25	80	1,25	0,60	5	3,75	0,75	60	B
16731	1,75	60	1,25	0,60	7	5,25	0,75	84	C
16719	1,45	50	1,25	0,60	8	6,00	0,75	96	C
16725	1,15	40	1,25	0,60	10	7,50	0,75	120	C

Disponibilité :

B, produit disponible sur fabrication
C, produit disponible sur fabrication
avec un minimum de commande.

Forme de conditionnement :

Les panneaux de polystyrène extrudé
sont conditionnés en colis filmés
sur palettes filmées.



SOLS ET
PLANCHERS