



Produits

SOLS ET PLANCHERS

Jackodur® PLUS 300 Standard SF

Un pouvoir isolant maximal
pour une **épaisseur minimale**

LAMBDA 0,027 W/(m.K)

- › Les performances thermiques de haut niveau permettent d'optimiser l'épaisseur des parois
- › La finition feuillure alternée réduit les ponts thermiques

**ISOLANT RÉSISTANT À LA COMPRESSION
(300 KPA) ET L'HUMIDITÉ**

- › La mise en œuvre en isolation thermique inversée sous protection lourde sous Avis Technique n°5/15-2454

MISE EN ŒUVRE RAPIDE ET ÉCONOMIQUE

- › Une mise en œuvre simple grâce aux bords feuillurés
- › Un isolant léger, facile à manipuler
- › Une pose monocouche possible grâce à la performance thermique des panneaux

Bon à savoir : l'isolation haute performance permet d'optimiser l'épaisseur des parois.



✓ PANNEAU
EN POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ
AUX BORDS
FEUILLURE ALTERNÉE
(FEUILLURES DE 15 MM)
ET SURFACE LISSE



JACKODUR®

Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	λ_D	0,027	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T1	
Résistance à la compression	CS(10/Y)	300	kPa
Réaction au feu	Euroclasse	E	
Absorption d'eau à long terme	WL(P)	<3	kg/m ²

Isolant thermique certifié :
19/074/1353



Références & conditionnement

RÉF.	R _D	EP.	LON.	LARG.	COND.			DISPO.	
Isover	m ² .K/W	mm	m	m	pnx/ paquet	paquets/ pal	m ² / pnx	m ² / pal	
16722	11,85	320	1,25	0,60	1	0,75	0,75	16	C
16699	11,10	300	1,25	0,60	1	0,75	0,75	18	C
16707	10,35	280	1,25	0,60	2	1,50	0,75	20	C
16706	9,60	260	1,25	0,60	2	1,50	0,75	20	C
16720	8,85	240	1,25	0,60	2	1,50	0,75	20	C
16689	8,10	220	1,25	0,60	2	1,50	0,75	24	C
16721	7,40	200	1,25	0,60	2	1,50	0,75	24	B
16698	6,65	180	1,25	0,60	2	1,50	0,75	28	B
16712	5,90	160	1,25	0,60	3	2,25	0,75	30	B
16714	5,55	150	1,25	0,60	3	2,25	0,75	36	C
16704	5,15	140	1,25	0,60	3	2,25	0,75	36	A
16697	4,40	120	1,25	0,60	3	2,25	0,75	42	A
16713	3,70	100	1,25	0,60	4	3,00	0,75	48	A
16715	2,95	80	1,25	0,60	5	3,75	0,75	60	A
16688	2,20	60	1,25	0,60	7	5,25	0,75	84	A
16696	1,85	50	1,25	0,60	8	6,00	0,75	96	A

Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.
B, produit disponible sur fabrication
C, produit disponible sur fabrication
avec un minimum de commande.

Forme de conditionnement :

Les panneaux de polystyrène extrudé
sont conditionnés en colis filmés
sur palettes filmées.