

Panotoit Tekfi 2

Isolation des toitures terrasses en bacs aciers

**SOLUTION POUR REVÊTEMENTS D'ÉTANCHÉITÉ
COUPLÉS PHOTOVOLTAÏQUE, POUR TOITURE
VÉGÉTALISÉE OU POUR ZONES TECHNIQUES**

✓ PANNEAU EN LAINE DE ROCHE
DE CLASSE DE COMPRESSIBILITÉ C



- › Besoin classe compressibilité C
- › Mise en œuvre possible avec bacs longue portée

MISE EN ŒUVRE SEREINE

- › Sous Avis Technique n°5/14-2378
- › Compatible avec la loi Biodiversité pour les centres commerciaux

Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	λ_D	0,040	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T5	
Résistance à la compression	CS (10)	80 pour $e \leq 100$ mm 70 pour $e \geq 105$ mm	kPa
Réaction au feu		A1	
Stabilité dimensionnelle à température et humidité spécifiées	DS (70,90)	< 1	%
Traction perpendiculaire aux faces	TR	> 10	kPa
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m² en 24 h
Classe de compression	UEAtc	C	

Références & conditionnement

RÉF.	R _D	EP.	LON.	LARG.	COND.		DISPO.
Isover	m².K/W	mm	m	m	pnx/pal	m²/pnx	m²/pal
69472	4,00	160	1,20	1,00	14	1,20	16,80
69471	3,50	140	1,20	1,00	16	1,20	19,20
69470	3,25	130	1,20	1,00	16	1,20	19,20
69469	3,00	120	1,20	1,00	18	1,20	21,60
69468	2,75	110	1,20	1,00	20	1,20	24,00
13179	2,50	100	1,20	1,00	20	1,20	24,00
69467	2,25	90	1,20	1,00	24	1,20	28,80
69466	2,00	80	1,20	1,00	28	1,20	33,60
69465	1,75	70	1,20	1,00	32	1,20	38,40
69464	1,50	60	1,20	1,00	36	1,20	43,20

Isolant thermique certifié :
 10/018/680
 Déclaration des
 performances (DoP) :
 0001-18



Autres dimensions et quantités minimales :
 Nous consulter.

Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.
 B, produit disponible sur fabrication.
 C, produit disponible sur fabrication avec
 minimum de commande.

Forme de conditionnement :

Les panneaux de laine de roche sont
 livrés sur palettes bois banderolées.
 Pour les épaisseurs inférieures à 80 mm,
 les panneaux sont conditionnés en colis
 sous film polyéthylène rétracté.

Conditions de stockage :

Un stockage temporaire sur chantier des
 panneaux dans leur emballage d'origine
 en bon état est autorisé sous réserve
 de conditions de vent favorables.
 Gerbage 1 sur 1.