



✓ ROULEAU EN LAINE
DE VERRE SEMI-RIGIDE

Bon à savoir : la semi-rigidité est recommandée pour l'isolation des cloisons séparatives. La semi rigidité du PAR PHONIC PRO facilite la manutention pour une rentabilité chantier plus élevée.



PAR Phonic Pro

Le rouleau en laine de verre semi-rigide
pour les cloisons séparatives et
les chantiers intensifs de cloisons

SEMI-RIGIDITÉ

- › Recommandée pour l'isolation de cloisons séparatives et de distribution
- › Manutention facilitée grâce à la tenue mécanique
- › Calfeutrement et gestion des ponts acoustiques facilités

PRODUCTIVITÉ CHANTIER ÉLEVÉE

- › Grande longueur des rouleaux pour des chantiers comprenant beaucoup de cloisons
- › Pose rapide adaptée aux cloisons séparatives et de grande hauteur
- › Confort de pose grâce à la douceur de la Nouvelle Laine
- › Manutention et logistique chantier facilitées grâce à la forte compression des produits

PERFORMANCES ACOUSTIQUES GARANTIES

- › 6 à 9 dB de gain par rapport à une cloison non isolée
- › Réaction au feu : un isolant incombustible avec un classement feu A1

Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	λ_D	0,040	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T2	
Réaction au feu	Euroclasse	A1	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ² en 24 h
Transmission de la vapeur d'eau	MU	1	
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	7	kPa.s/m ²

Isolant thermique certifié :
09/018/550
Déclaration des performances (DoP) :
0001-29



Références & conditionnement

RÉF.	R _D	EP.	LON.	LARG.	DISPO.				
Isover	m ² .K/W	mm	m	m	rix/ colis	rix/ pal	m ² / colis	m ² / pal	
69241	1,70	60	8,10	0,90	1	30	7,29	218,70	A
69240	1,25	45	9,00	0,90	1	30	8,10	243,00	A
69242	1,25	45	10,80	0,60	2	60	12,96	388,80	A

Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.

Forme de conditionnement :

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.



CLOISONS