



✓ ROULEAU EN LAINE
DE VERRE ROULÉ
2 PAR 2

PAR Phonic Tech

Le rouleau en laine de verre de largeur 900 mm pour les cloisons techniques

ÉPAISSEURS ET LARGEURS ADAPTÉES
AUX CLOISONS TECHNIQUES (HÔPITAUX,
ÉCOLES...)

- › Performances acoustiques garanties : 6 à 9 dB de gain par rapport à une cloison non isolée
- › Manutention et logistique chantier facilitées grâce à la forte compression des produits
- › Intégration des réseaux simplifiée grâce à la souplesse de la laine

CONDITIONNEMENT "DUO"
POUR UNE MISE EN ŒUVRE RAPIDE

- › Découpe facile
- › Confort de pose grâce à la douceur de la Nouvelle Laine

RÉACTION AU FEU

- › Un isolant incombustible avec un classement feu A1

Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	λ_D	0,040	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T2	
Réaction au feu	Euroclasse	A1	
Absorption d'eau à court terme	WS	<1	kg/m ² en 24 h
Transmission de la vapeur d'eau	MU	1	
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	4	kPa.s/m ²

Références & conditionnement

RÉF.	R _D	EP.	LON.	LARG.	DISPO.				
Isover	m ² .K/W	mm	m	m	rlx/ colis	rlx/ pal	m ² / colis	m ² / pal	
13038	2,10	85	4,00	0,90	2	48	7,20	172,80	B
13037	1,75	70	4,10	0,90	2	60	7,38	221,40	B
14289	1,50	60	5,40	0,90	2	60	9,72	291,60	A
13035	1,10	45	6,50	0,90	2	60	11,70	351,00	A

Isolant thermique certifié :

15/018/1084

Déclaration des performances (DoP) :
0001-29



Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.
B, produit disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement :

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.