



Produits

MURS PAR L'EXTÉRIEUR



✓ PANNEAU
EN LAINE
DE ROCHE
RIGIDE NU

Isover TF 36

Le panneau isolant haute performance pour l'isolation sous enduit

UNE SOLIDITÉ RECONNUE

- › Excellente tenue mécanique grâce à la rigidité du panneau
- › Chevillage à cœur possible
- › Isolant incombustible avec un classement feu A1, qui permet de répondre aux exigences réglementaires et limite la propagation du feu par la façade
- › Matériau non hydrophile

MISE EN ŒUVRE FACILITÉE

- › Possibilité d'intervenir sur la façade de locaux occupés sans endommager la décoration intérieure ni perturber la vie des occupants
- › Compatible avec tous types d'enduits, pour un large choix de finitions

Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	λ_D	0,036	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T5	
Réaction au feu	Euroclasse	A1	
Compression	CS (10)	30	kPa
Traction perpendiculaire aux faces	TR	10	kPa
Stabilité dimensionnelle à température et humidité relative	DS (70,90)	< 1	%
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m² en 24 h
Absorption d'eau à long terme	WL (P)	< 3	kg/m²
Transmission de la vapeur d'eau	MU	1	
Résistance à l'écoulement de l'air	Afr	43	kPa.s/m²

Isolant thermique certifié :
15/018/1080
Déclaration des performances (DoP) :
0001-26



Références & conditionnement

RÉF.	R _D	EP.	LON.	LARG.	COND.			DISPO.
Isover	m².K/W	mm	m	m	pnx/colis	colis/pal	m²/pnx	m²/palette
69977	5,55	200	1,20	0,60	1	22	0,72	15,84
69976	5	180	1,20	0,60	1	24	0,72	17,28
69348	4,4	160	1,20	0,60	1	26	0,72	18,72
69346	3,85	140	1,20	0,60	1	30	0,72	21,60
16488	3,7	134	1,20	0,60	1	36	0,72	25,92
69344	3,3	120	1,20	0,60	2	18	0,72	25,92
69647	2,75	100	1,20	0,60	2	22	0,72	31,68
69645	2,2	80	1,20	0,60	3	18	0,72	38,88
69613	1,65	60	1,20	0,60	4	18	0,72	51,84
69975	1,35	50	1,20	0,60	4	22	0,72	63,36

Aides financières :

Trois niveaux permettent d'accéder à des aides financières et fiscales, plus de détails p. 11

Niveau 3
Niveau 2
Niveau 1

Autres épaisseurs :

Nous consulter.

Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.
B, produit disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement :

Les panneaux d'Isover TF 36 sont conditionnés en colis filmés sur palettes filmées.